



MAIER EUTECTO

Zink-Spray-hell

Anwendungsbereich	Bietet guten kathodischen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Gute elektrische Leitfähigkeit, besonders für Punktschweißungen geeignet. Hohe Resistenz gegen Salz und Wasser.
Gebrauchsanweisung	Ohne weitere Grundierung zu lackieren. Einbrennsicher, schnelltrocknend und wasserfest nach 15 Minuten. Sehr sparsam im Verbrauch; einmaliges, kurzes ansprühen schafft bereits eine deckende Schutzschicht. Bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedriger Temperatur Zink-Spray-hell zuvor auf Raumtemperatur bringen. Vor jedem Sprühen Dose 30 Sekunden kräftig schütteln, sonst kann sich das Mischverhältnis verändern. Sprühflächen vorher entrostet und entfetten. 25 bis 30 cm Sprühabstand einhalten.
Wichtige Hinweise:	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Vorteile	Hitzbeständig bis + 490° C
Zur Beachtung	Aerosoldose - nicht gewaltsam öffnen Dose unter Druck - nicht über + 50° C lagern
Verpackung	Doseninhalt 400 ml - Karton – VE = 12 Dosen

Alle Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung unserer Produkte dienen der Information. Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Normen immer auf das reine Schweißgut. MAIER EUTECTO behält sich vor, ohne Ankündigung Charakteristiken ihrer Produkte zu ändern. Der Anwender ist angehalten, unsere Produkte eigenverantwortlich auf den jeweiligen Einsatz zu prüfen.

Anton Maier Schweißtechnik, Flotzbachstraße 4, A-6923 Lauterach
Tel.: +43(0)5574/82266, Fax: +43(0)5574/82266-2, e-mail : anton-maier@aon.at
www.maier-schweisstechnik.at