

# MAIER

MIG  
MAG  
TIG

AUTO-  
MA-  
TION

INDUSTRIE  
ROBO-  
TER

ELEK-  
TRO-  
DEN

RAUCHGAS  
ABSAU-  
GUNGEN

## MAIER EUTECTO ZINK-SPRAY-DUNKEL

Anwendungsbereich Eigenschaften	Bietet guten kathodischen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Gute elektrische Leitfähigkeit, besonders für Punktschweißungen geeignet. Hohe Resistenz gegen Salz und Wasser.
Gebrauchsanweisung	Ohne weitere Grundierung zu lackieren. Einbrennsicher, schnell-trocknend und wasserfest nach 15 Minuten. Sehr sparsam im Ver- brauch; einmaliges, kurzes ansprühen schafft bereits eine decken- de Schutzschicht. Bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedriger Temperatur Zink-Spray-dunkel zuvor auf Raumtemperatur bringen. Vor jedem Sprühen Dose 30 Sekunden kräftig schütteln, sonst kann sich das Mischverhältnis verändern. Sprühflächen vorher entrostet und entfetten. 25 bis 30 cm Sprühabstand einhalten.
Wichtige Hinweise	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tempera- turen über 50° C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Vorteile	Hitzebeständig bis + 490° C
Zur Beachtung	Aerosoldose - <b>nicht gewaltsam öffnen</b> Dose unter Druck - <b>nicht über + 50° C lagern</b>
Verpackung	Doseninhalt 400 ml – Karton — VE = 12 Dosen

Alle Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung unserer Produkte dienen der Information. Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Normen immer auf das reine Schweißgut. MAIER EUTECTO behält sich vor, ohne Ankündigung Charakteristiken ihrer Produkte zu ändern. Der Anwender ist angehalten, unsere Produkte eigenverantwortlich auf den jeweiligen Einsatz zu prüfen.

Anton Maier Schweißtechnik, Flotzbachstraße 4, A-6923 Lauterach  
Tel.: +43(0)5574/82266, Fax: +43(0)5574/82266-2, e-mail : [anton-maier@aon.at](mailto:anton-maier@aon.at)  
[www.maier-schweisstechnik.at](http://www.maier-schweisstechnik.at)