



MAIER-EUTECTO Zinkstaubgrundierung

Eigenschaften Die preisgünstige Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis, universell einsetzbar auf jedem metallischem Untergrund, also auch auf glatte, dekapierte Flächen. Sehr gute Anfangshaftfestigkeit und ausgezeichneter Grundanstrich für weiteren Anstrichaufbau. Mühelos zu verarbeiten, da keine besonderen Verarbeitungsvorschriften bestehen. Keine Hautbildung, schnelle Trocknung. Nach der Durchtrocknung vollkommen ungiftig.

Verarbeitung Die Grundfläche muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Vor Anbringen weiterer Deckanstriche sollte möglichst ein zweiter Anstrich erfolgen. MILOR-Zinkstaubgrundierung kann mit allen guten Deckfarben überstrichen werden. Zellulosefarben und solche, die Toluol, Benzol, Teer oder Naphtalin enthalten, sollen nicht verwendet werden.

Technische Daten	Spez.Gewicht	ca. 2,1 kg/dm ³
	Flammpunkt	+ 21° C
	Hitzebeständig	ca. 180° C trocken
	Lierferkonsistenz	streichfertig
	Farbton	matt grau (RAL 7000-7001)
	Verarbeitung	streichen, tauchen, spritzen auch Airless-Spray (luftlos)
	Verdünner	MAIER EUTECTO Spezialverdünnung
	Spritzviskosität	Verwendung von bis zu 25 cm ³ MAIER EUTECTO Spezialverdünnung per kg
	Trockenzeit	15 – 20 min. staubtrocken
	Trockenart	lufttrocknend, chemisch
	Materialverbrauch	ca. 7 – 8 m ² /kg (beim Streichen)
	Lagerfähigkeit	gewährleistet gem. DB „TL 918 300“, Abs. 1.1.2

Verpackung Einweggebinde 1,- kg / 5,- kg / 20,- kg / Dosen -bfn

Alle Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung unserer Produkte dienen der Information. Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Normen immer auf das reine Schweißgut. MAIER EUTECTO behält sich vor, ohne Ankündigung Charakteristiken ihrer Produkte zu ändern. Der Anwender ist angehalten, unsere Produkte eigenverantwortlich auf den jeweiligen Einsatz zu prüfen.

Anton Maier Schweißtechnik, Flotzbachstraße 4, A-6923 Lauterach
 Tel.: +43(0)5574/82266, Fax: +43(0)5574/82266-2, e-mail : anton-maier@aon.at
www.maier-schweisstechnik.at